PROLIBAND

ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

LES «PLUS» PRODUIT

- Facilité de mise en œuvre (bande pré-pliée)
- Étanchéité parfaite
- Élasticité transversale
- Aucune migration de colorant en contact avec les mastics

LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Prêt à l'emploi

Fabriqué en France

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ BANDE D'ÉTANCHÉITÉ / FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Accessoire d'étanchéité destiné à assurer une liaison optimale dans le traitement des points singuliers (jonction mur/sol ou entre 2 parois verticales, angles rentrants ou sortants, passage de tuyauteries).
La bande d'étanchéité **PROLIBAND** s'applique indifféremment en association avec **588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ*** ou **596 PROLICOAT***.

DOMAINES D'APPLICATION

- **Murs** : intérieurs
- **Sols** : intérieurs

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : rouleau de 10 m x 12 cm avec rainure centrale pour pliage
- **Coloris** : gris foncé avec impression PAREXLANKO (noir)
- **Composition** : non-tissé polyester (largeur 12 cm) avec enduction élastomère thermoplastique SEBS (largeur 7 cm)

Caractéristiques d'utilisation (1)

Compatibles avec
588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ* et
596 PROLICOAT*.

Performances (1)

- **Masse linéique (g/m)** : 27
- **Pression à la rupture** : 3 bars
- **Allongement transversal à 0,78 N/mm** : 25%
- **Allongement transversal à 1,03 N/mm** : 50 %
- **Résistance à la température** : -30°C à +90°C

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

Les supports seront sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de laitance…

Application

- Étaler la première passe de **588 ENDUIT D'ÉTANCHEITÉ*** ou **596 PROLICOAT***.
- Maroufler la bande d'étanchéité **PROLIBAND** dans la premières couche encore fraîche pour renforcer les angles, les joints entre panneaux ou les fissures à l'aide d'une spatule ou d'une lisseuse. Veiller à respecter un chevauchement minimum de 5 cm.
- La seconde couche est mise en œuvre après séchage de la première afin de la recouvrir intégralement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +30°C.
- Eviter le contact avec les produits solvantés.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

* voir la Fiche Technique du produit (1) Valeurs déterminées en laboratoire, à 23°C et 50% d'humidité relative, selon la norme en vigueur.

CONSOMMATION

- 1,05 ml/ml.

CONDITIONNEMENT

- Rouleau de 10 ml.
- Rouleau de 5 ml :
Inclus dans kit salle de bain de 6 m².

CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- AT CSTB 596 en vigueur.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78